

<b>ESPECIFICACION TECNICA</b> <b>Documento Controlado</b> <b>PAPEL FINO KIMBERLY EXECUTIVE</b> <b>90 GRAMOS BLANCA</b>	VERSION	3
	REEMPLAZA A:	Marzo 02
	FECHA ACTUAL:	Agosto 03
	PAGINA	1 DE 1

VARIABLES	UNIDADES	MÍNIMO	OBJETIVO	MÁXIMO	METODOS TAPPI
Peso base	g/m2	85	90	95	T 410
Calibre	mils	4.5	5.0	5.5	T 411
Humedad	%	5.0	6.0	7.0	T 412
Opacidad	%	88			T 425

INSTRUCCIONES ESPECIALES	
Condiciones ambientales para las pruebas:	
Humedad relativa:	50 +/- 2%
Temperatura:	23 +/- 1°C

**Revisiones:**

**Nov 01** Origen de especificación

**Marzo 02** Revisión de la especificación

**Agosto 03** Se revisaron, se codificaron y se colocaron como documento controlado




---

**Servicios Técnicos**