

PANKAWHITE

Folding Estucado Reverso Blanco (GC1)

USOS HABITUALES

Una equilibrada combinación de buenas características de impresión, rigidez y alta productividad, tanto en troquelado/pegado como en envasado. Recomendado para cajas de alimentación, productos higiénicos y farmacéuticos y estuches de licores.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Blancura ISO 2470	ISO %
Cara	84 +/- 1
Reverso	80 +/- 1
Lisura ISO/DIS 8791-4	PPS ₁₀ µm 1,4 +/- 0,3
Brillo ISO/DIS 8254/1	Hunter 75° % > 40
Contenido de humedad ISO 287	7,5% +/- 1,5 310...360 g/m ² 8,0% +/- 1,5 385...435 g/m ² 8,5% +/- 1,5 460...560 g/m ²
Resistencia superficial ISO 3782	IGT m/s (aceite de media viscosidad) > 0,7
Resistencia interna TAPPI UM 403	Scott J/m ² > 110

GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ TABER 15° mNm	
g/m ²	mm	ST	SM
• 310	0,480	12,2	26,8
335	0,530	15,0	33,0
• 360	0,580	18,1	39,9
385	0,640	21,3	46,8
• 410	0,690	25,3	55,7
435	0,740	29,7	65,3
• 460	0,800	34,1	74,9
• 510	0,910	44,4	97,6
• 560	1,000	56,3	123,8
ISO 536	ISO 534	ISO 2493	

(*) bajo consulta

TOLERANCIAS (95% de fiabilidad en valores parciales sobre muestras tomadas al azar)

+/- 4% +/- 5% - 15%

Stora Enso Pankakoski Oy

FIN-81750 PANKAKOSKI, FINLAND

Telephone +358 2046 123

Telefax +358 2046 27624

Part of Stora Enso Ingerois Oy

All sales handled by Ingerois Board Mill

Stora Enso Ingerois Oy

Ingerois Board Mill

FIN-46900 ANJALANKOSKI, FINLAND

Telephone +358 2046 117

Telefax +358 2046 26140