STORAENSO

TAMWHITE

Folding Estucado Reverso Blanco (GC1)

USOS HABITUALES

Utilizado en estuches de prestigio o en aplicaciones gráficas, especialmente cuando la blancura en las dos caras es importante pero donde la efectividad de un folding es necesaria. Normalmente usado en productos alimenticios, textiles, farmacéuticos, cosméticos y tabacos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Blancura *ISO 2470*	*ISO %*
Cara	86 +/- 2
Reverso	81 +/- 2
Lisura *ISO/DIS 8791-4*	PPS_{10} µm 1,1 +/- 0,2
Brillo *ISO/DIS 8254/1*	Hunter 75° % 40
Contenido de humedad *ISO 287*	7,0% +/-1 210...220 g/m² 7,5% +/-1 235...355 g/m²
Resistencia superficial *ISO 3782*	IGT m/s (aceite de media viscosidad) > 0,7
Resistencia interna *TAPPI UM 403*	Scott J/m² > 100

GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ TABER 15° mNm		RIGIDEZ DIN 5° mNm	
g/m²	mm	ST	SM	ST	SM
210	0,325	4,2	8,7	7,4	15,4
220	0,350	5,0	10,2	8,8	18,4
250	0,410	7,7	16,0	13,7	29,0
270	0,450	9,5	19,5	17,0	35,5
300	0,500	12,6	26,0	23,2	47,5
315	0,530	14,3	29,5	26,5	54,0
* 355	0,600	20,0	40,0	38,0	76,0
ISO 536	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	

(*) bajo consulta

TOLERANCIAS (95% de fiabilidad en valores parciales sobre muestras tomadas al azar)

+/- 4%	+/- 4% ó max +/- 0,020	- 15%	- 15%

Stora Enso Ingerois Oy
Ingerois Board Mill
FIN-46900 ANJALANKOSKI, FINLAND
Telephone +358 2046 117, Telefax +358 2046 26140

VENTAS EN ESPAÑA A TRAVES DE Stora Enso Barcelona, S.A. - Tel. +34 93 631 10 00

Febrero 2003