

Información técnica de hojas



UPM

INFORMACIÓN TÉCNICA
DE LOS PRODUCTOS UPM RAFLATAC

1.11.2004 SPA 350

AUTOADHESIVO HOJAS
FRONTAL RAFLACOAT
PAPEL ESTUCADO 04 (código de venta)

Producto Papel químico blanco, estucado semibrillo.

Uso Papel universal para etiquetas multicolor que requieran alta definición de impresión y nítido detalle.

Valores técnicos normales

Sustancia	78	g/m ²	ISO 536	
Espesor	70	µm	ISO 534	
Resistencia a la tracción DM	5,0	kN/m	ISO 1924/1	
Resistencia a la tracción DT	2,5	kN/m	ISO 1924/1	
Blancura	92	%	ISO 2470/1	
Rugosidad	1,0	microns	ISO 8791	PPS 10
Opacidad	87	%	ISO 2471	
Brillo	70	%	Hunter 75°	
Rigidez DM	0,20	mNm	ISO/DP 2493	Kodak
Rigidez DT	0,10	mNm	ISO/DP 2493	Kodak
Imprimibilidad	Flexografía, Tipografía, Serigrafía. Offset, Transferencia Térmica, Huecograbado y Estampación en caliente. Recomendado para TTR con cintas cera/resina.			
Ventajas	Su baja rigidez permite el etiquetado sobre superficies irregulares y en diámetros muy pequeños.			
Información adicional	CIE Blancura 120% - ISO 11475			

UPM RAFLATAC

Garantía

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencia más actuales. Debido a que nuestros productos se utilizan en condiciones que están fuera de nuestro control, no podemos tomar la responsabilidad de ningún perjuicio causado por su uso.

Esta hoja de información técnica sustituye todas las versiones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.