

Información técnica de hojas



UPM

**INFORMACIÓN TÉCNICA
DE LOS PRODUCTOS UPM RAFLATAC**

3.10.2003 SPA 53

AUTOADHESIVO HOJAS
FRONTAL **CASTGLOSS/SHEETS**
PAPEL ESTUCADO 6C (código de venta)

Producto Papel alto brillo, blanco, y estucado fuera de máquina.

Uso Para etiquetas de alta calidad, impresas multicolor y con acabado de mucho brillo.

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------|--------|
| Sustancia | 80 | g/m ² | ISO 536 | |
| Espesor | 88 | µm | ISO 534 | |
| Resistencia a la tracción DM | 6,0 | kN/m | ISO 1924/1 | |
| Resistencia a la tracción DT | 3,5 | kN/m | ISO 1924/1 | |
| Blancura | 87 | % | ISO 2470/1 | |
| Rugosidad | 0,7 | microns | ISO 8791 | PPS 10 |
| Opacidad | 90 | % | ISO 2471 | |
| Brillo | 88 | % | Hunter 75° | |
| Imprimibilidad | Flexografía, Tipografía, Hecograbado, Offset, Estampación en caliente y Serigrafía. | | | |
| Información adicional | CIE Blancura 110% - ISO 11475 | | | |

UPM RAFLATAC

Garantía

Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencia más actuales. Debido a que nuestros productos se utilizan en condiciones que están fuera de nuestro control, no podemos tomar la responsabilidad de ningún perjuicio causado por su uso.

Esta hoja de información técnica substituye todas las versiones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.